

FICHA TÉCNICA

TERCAL MATE



No. de componentes : 1

Contenido de sólidos (pintura preparada) : Por volumen 25%

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Color : Blanco

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento teórico : 8 m2 por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : Bolsas 4 y 10 kg

DESCRIPCIÓN

Tercal cal para blanqueo antihongo Tersuave es un producto tradicional que se emplea para el pintado de superficies exteriores e interiores.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe encontrarse limpia, seca, exenta de polvo, grasas, moho, verdín u otros agentes contaminantes. Si se observa la presencia de hongos, moho o verdín lavar con una solución de agua lavandina al 10%. para lograr una ideal humectación del mortero es conveniente prepararlo con 24 horas de anticipación. Mezclar el contenido del envase de 4 kilos con 10 litros de agua en un recipiente adecuado. Si se aplica sobre superficies muy absorbentes emplear 11 litros por cada bolsa de 4 kilos. Para preparaciones menores o mayores mantener la relación de dilución. Se recomienda verter el agua sobre la cal. Para mejorar la adherencia y elasticidad es recomendable agregar a la mezcla 1 a 2 sachets de 250 cc. de Latizador Tersuave por cada bolsa de 4 kilos. No aplicar si

se prevén lluvias en las próximas 24 hs.

Dilución: 10 a 11 litros de agua por cada bolsa de 4 kg de pintura Tercal según la absorción de la superficie.

Métodos de aplicación: Puede aplicarse a pinceleta , brocha o pulverizadores.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA