

MATERIAL PARA FRENTES MATE



Tipo de composición : Material cementicio

No. de componentes : 1

Contenido de sólidos : Por peso 100 %

Tiempo de fraguado (25° c, 50% hra) : Inicial 4 horas final 16 horas

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Colores : Blanco-blanco tiza-crema-marfil-durazno-rosa-amarillo- verde-gris claro-gris oscuro-tabaco

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento teórico : Fratasado: 5 kg/m². - salpicado: entre 1,5 y 2,5 kg por m²

Presentación : Bolsa de 30 kg

DESCRIPCIÓN

Material con pigmentos y aditivos que aseguran una gran solidez y durabilidad.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe estar seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. La superficie debe mojarse antes de la aplicación.

Empastar con mayor o menor cantidad de agua de acuerdo con el método de aplicación elegido y la textura deseada, y aplicar. Para mejorar la adherencia y resistencia del producto puede agregarse tersirú mejorar de morteros Tersuave a razón de 2 litros por cada bolsa de 30 kilos de producto.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con fratacho, máquina de salpicar(molinete), bolseado, etc.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA