

ESMALTE PARA PISOS SEMIMATE



Tipo vehículo : Alquídico

Nº de componentes : 1

Específico : 1.06 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : 125"

Contenido de sólidos : Por peso 56 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 30 minutos para repintar 4 a 6 horas para habilitarla al uso 72horas. curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Temperatura de servicio : Mínima 0° c máxima 80° c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Colores : Blanco - gris - rojo - roble - verde puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm³ por litro de esmalte)

Brillo : Satinado

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 15 m² por litro y por mano

Fondos recomendados : Sobre madera: Fondo Blanco Tersuave Imprimación Indulac. Sobre metal: Antióxido al Cromato Tersuave, Convertidor de Oxido Tersuave y Fondo Anticorrosivo Indulac

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete)

Presentaciones : 1 y 4 litros

DESCRIPCIÓN

El Esmalte para Pisos Tersuave ha sido desarrollado para proteger y decorar superficies tales como concreto, revoque, madera o metal que puedan encontrarse en pisos, terrazas, escaleras, etc. brindando una terminación satinada, rápido secado y excelente poder cubritivo.

MODO DE USO

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, grasitud, óxido y otros agentes contaminantes.

Sobre madera nueva: lijar y aplicar previamente 1 mano de Fondo Blanco para madera Tersuave o Fondo Multipropósito al agua, diluido convenientemente. Lijar.

Sobre pisos o estructuras de hierro nuevas: si existiera óxido, tratar con Desoxidante Fosfatizante Tersuave, dejar actuar 15 a 30 minutos, lavar y aplicar 2 manos de Fondo Antióxido, Fondo Multipropósito al agua o Convertidor de Óxido Tersuave, Lijar.

Sobre superficies de mampostería, cementicias, calcáreas o cerámicas sin esmaltar: es necesario neutralizar la alcalinidad con una solución de ácido Muriático al 20% en agua, aplicando con un cepillo semiduro y dejando actuar de 20 a 30 minutos. Lavar con abundante agua. Dejar secar 48 horas. El mismo método deberá aplicarse si las áreas a pintar tienen una terminación muy allanada o lisa. Es muy importante verificar la correcta aislación de las carpetas respecto a los suelos.

Sobre superficies pintadas: se deberán eliminar las partes flojas o en mal estado, luego proceder como en superficies nuevas. Si están en buen estado, limpiar y lijar.

En todos los casos se completará el esquema aplicando de 2 a 3 manos de esmalte, teniendo en cuenta que en caso de superficies donde no se aplicó un producto previo (madera o hierro) deberá pintarse el esmalte para pisos con una dilución del 25% aproximadamente como mano de anclaje.

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.

Si fuera necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos utilizados para el pintado, antes que sequen. En caso de aplicación con soplete, usar solvente industrial.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA