

## DILUYENTE PARA PINTURAS DE DEMARCACIÓN VIAL



No. De componentes: 1

Peso específico: 0.87 ± 0.02 kg/l

Temperatura de aplicación: Mínima 5° c máxima 35° c

Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años

Presentaciones: 1, 4 y 20 litros

No. De componentes: 1

Densidad aparente: 1,55-1,65 kg/l INDICE DE REFRACCION 1,50-1,55 ESFERICIDAD MÁXIMA Método Roundometer ASTM D 1153-53 80% ESFERICIDAD MINIMA Método microscopio 70% GRANULOMETRIA %pasante acumulado %retenido acumulado 212 micras 100% 0% 180 micras 90/100 % 0-10% 106 micras 10-55% 45-90% 63 micras 0-10% 90-100%

Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años

Presentación: 1, 4 y 20 lts

No. De componentes: 1

Densidad aparente: 1,58-1,65 kg/l INDICE DE REFRACCION 1,50-1,55 ESFERICIDAD MINIMA Método Roundometer ASTM D 1153-53 70% ESFERICIDAD MAXIMA Método microscopio 80% GRANULOMETRIA %pasante acumulado %retenido acumulado 850 micras 100% 0% 600 micras 90/100% 0-10% 180 micras 0-10% 90/100%

Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años

Presentación: 1, 4 y 20 lts

## DESCRIPCIÓN

Auxiliar imprescindible elaborado a base solventes de primera calidad en una mezcla equilibrada que permite adelgazar pintura demarcación vial y Tervial Tersuave, obteniendo excelentes resultados de aplicación y nivelación de la película.

## MODO DE USO

Dilución: Se sugiere tomar un 5 % en volumen como punto de partida para aplicación pincel, un 10% para aplicación a rodillo y un 20% para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado, no excediendo de un 30 %).

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

No inhalar los vapores.

- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA