

## INDULAC DILUYENTE EPOXI



**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 0.87 ± 0.02 kg/l

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c máxima 35° c

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Presentaciones :** 1/2, 1, 4 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Auxiliar imprescindible elaborado a base solventes de primera calidad en una mezcla equilibrada que permite adelgazar esmaltes y fondos epoxis, obteniendo excelentes resultados de aplicación y nivelación de la película.

## MODO DE USO

Dilución: Se sugiere tomar un 5 % en volumen como punto de partida para aplicación pincel, un 10% para aplicación a rodillo y un 20% para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado, no excediendo de un 30 %).

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA