

TERPLAST FONDO IMPERMEABLE MATE



Acabado: Mate

Vehículo: Estireno acrílico

Viscosidad Stormer: 122 UK +/- 5

Peso específico: 1.37 +/- 0.02 gr/cc

Sólidos en peso: 53

Aplicación: Rodillo, pincel o soplete tipo airless.

Secado: Al tacto: de 2 h a 3 h. Repintado: 6 h.

Manos sugeridas: De 1 a 2 manos.

Rendimiento: 8 a 10 m2 por kilo y por mano.

Diluyente y limpieza: Agua. Se aplica sin diluir. Si la superficie es nueva (alta absorción), diluir la 1ª mano con 15% de agua en volumen.

Capacidades: 5 y 25 kg.

DESCRIPCIÓN

Fondo Impermeable listo para usar y de fácil aplicación que se utiliza como mano de imprimación y anclaje de productos texturados. Refuerza la impermeabilidad de la superficie, mejorando la adherencia y el cubrimiento, a la vez que unifica el color de terminación.

MODO DE USO

En exteriores, sobre revoques gruesos alisados, hormigón, bloques de cemento, laminado fenólico, aglomerado, mdf, chapa metálica, fibrocemento. En interiores, sobre placas de yeso, en sistemas autoportantes de panelería y sobre revoque grueso, fino, o superficies previamente pintadas y en áreas de alto tránsito.

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, verdín, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar a temperaturas inferiores a los 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan lluvias.

Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar. Para aplicaciones sobre chapas o hierro sin tratamiento, limpiar la superficie convenientemente y aplicar 1 a 2 manos de Tersuave Fondo Antióxido, Tersuave Fondo al Agua o Tersuave Convertidor de Óxido. En maderas, laminados fenólicos, aglomerados, mdf, hardboard, etc., es conveniente la aplicación previa de 1 mano de Tersuave Fondo Blanco para Madera o Tersuave Fondo al Agua.

Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Sobre superficies flojas o envejecidas aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás. En los casos

de superficies muy absorbentes o de absorción despareja, aplicar Tersuave Fijador Sellador Concentrado al Agua diluido convenientemente. Si existieran rajaduras, grietas o fisuras es conveniente la aplicación de sellador Tersiflex Multipropósito. En el caso de imperfecciones menores, repararlas con Tersuave Enduido Interior o Exterior según corresponda aplicado en capas finas. Lijar.

Independientemente de cuál sea el Terplast y la forma de aplicación que se utilice, para reforzar la impermeabilidad de la superficie y la unificación del color, aplicar sin diluir de una a dos manos de Terplast Fondo Impermeable como mano de imprimación y anclaje, utilizando el color adecuado según el producto de terminación elegido. Si la superficie es nueva (alta absorción), diluir la primera mano con 15% de agua en volumen. Dejar transcurrir de 12 h a 24 h antes de aplicar el producto de terminación.

Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA