FICHA TÉCNICA

# TERSILUX ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 SATINADO

Vehículo: Alquídico
Viscosidad:(copa ford 4, 25° c): 120”
Peso especifico: 1.34 ± 0.02 Kg/L
Aplicación: pincel, rodillo o soplete.
Secado: al tacto: 3 horas /repintado 8horas.
Manos sugeridas: 2 a 3 manos.
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano.
Colores: Blanco, Negro, Marrón y Azul(*) Pueden colorearsecon Entonador Universal Tersuave (máximo 37,5 cm3 por litro). También disponible en el sistema tintométrico Tersuave Hay Color. (*) Marrón y Azul disponible en ½, 1, 4 litros.
Acabado: satinado
Diluyente y limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete).
Presentaciones: ½, 1, 4 y 20 litros.

## DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético Multipropósito antióxido y convertidor, formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales que otorgan una película de alta durabilidad y gran resistencia al desgaste y a los lavados. De fácil aplicación, gran poder cubritivo y terminación destacada por su excelente acabado.

## MODO DE USO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, polvo, limpiadores o tratamientos siliconados, partes flojas y otros contaminantes. Sobre superficies nuevas:Hierro: No deben quedar vestigios de óxido. Lijar con lija n° 100, eliminar el polvillo con un trapo embebido en aguarrás mineral y aplicar una primera mano diluida 20% con aguarrás mineral. Maderas: Eliminar restos de limpiadores, ceras o protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas con lija n° 100, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano del esmalte diluido a partir del 25% según la dureza de la madera (a mayor dureza, mayor dilución). Mampostería cementicia: Limpiar la superficie. Verificar el correcto fraguado, eliminación total de aguas de mortero y pH entre 7 y 8. Aplicar una primera mano con una dilución mínima del 30%, dependiendo de la absorción de la superficie. Sobre superficies pintadas:Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones. Lijar suavemente con lija n°120. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, deberá ser eliminada completamente y proceder como en superficies nuevas. Pintar 2 a 3 manos de esmalte Multipropósito con mínima dilución, esperando 8 horas entre ellas.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**
• Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafasde protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria.

Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
•Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
•Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA