

TROYA BARNIZ MARINO C/FILTRO SOLAR BRILLANTE



Tipo de vehículo : Alquídico

No. de componentes : 1

Peso específico : 0.9 ± 0.02 kg / l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : 100 ± 10 "

Contenido de sólidos : Por peso $45 \pm 1\%$

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintado 8 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5 ° c máxima 35 ° c

Número de manos sugeridas : 3

Color : Incoloro. Puede entonarse con Colorante para lacas y barnices Tersuave (máximo 60 cm³ por litro) o con Entonador Universal Tersuave. Apto Sistema Tintométrico, en gamas de colores especiales para madera.

Brillo : Brillante

Estabilidad en el envase (vida útil) : 2 años

Rendimiento : 12 a 15 m² por litro y por mano

Fondos recomendados : Preservador Curador Tersuave

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral / solvente industrial (soplete)

Presentaciones : 1, 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Acabado transparente formulado con resinas sintéticas de gran elasticidad y filtros ultravioleta que aseguran la preservación y embellecimiento de la madera en ambientes exteriores de exposición severa.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. para maderas nuevas: lijar en el sentido de la veta, eliminar el polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador tersuave para prevenir posibles ataques biológicos. Aplicar una mano diluída en partes iguales con aguarrás mineral. Posteriormente aplicar dos a tres manos de barniz sin diluir lijando suavemente entre manos. En maderas muy nudosas o de alto contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarrás, solvente o alcohol industrial sobre las zonas críticas. Para maderas barnizadas en buen estado: lijar hasta eliminar el brillo y aplicar de dos a tres manos con mínima dilución. Para maderas con barniz anterior en mal estado:

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico oa mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Diluir la primera mano en partes iguales con aguarrás (maderas nuevas únicamente) y las siguientes sin

diluyente o con dilución mínima.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA