

FICHA TÉCNICA

ESMALTE MULTIPROPÓSITO SECADO RÁPIDO BRILLANTE

Tersuave



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : $1,2 \pm 0.02$ kg/l

Viscosidad (uk 25° c) : 83 ± 5

Contenido de sólidos : Por peso 50 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Secado al tacto 30 minutos secado duro 2 horas repintado 2 a 4 horas curado final 7 días

Temperatura de aplicacion : Mínima 10° c máxima 35° c

Numero de manos sugeridas : 2

Colores : Blanco, negro, gris espacial, amarillo, verde inglés, marrón, azul y bermellón. en ½ litro solo en blanco y negro. puede teñirse hasta con 15 cc. de entonador universal tersuave por litro de esmalte

Brillo : Brillante

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 10 a 14 m² por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1/2- - 1 y 4 litros

DESCRIPCIÓN

El esmalte al agua multipropósito brillante de secado rápido tersuave es un extraordinario revestimiento para maderas y metales que combina la versatilidad de los productos acuosos, la dinámica y la rapidez de finalizar el trabajo en un corto lapso de tiempo y la extraordinaria adherencia sobre superficies nuevas y pintadas, obteniendo un film de alta performance que mantiene inalterable el brillo y el color por muchos años

MODO DE USO

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de grasitud, óxido, pinturas en mal estado y otros contami-nantes.

Superficies nuevas de madera : Lijar la madera en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo resultante. Aplicar una mano de Fondo Multipropósito al agua Tersuave. Dejar secar. Luego pintar una primera mano de Esmalte al agua Brillante con una dilución del 20% de agua. Para otros brillos emplear Esmalte al agua Satinado Tersuave. Concluir la tarea con 2 a 3 manos adicionales con un secado entre ellas de 2 a 4 horas de Esmalte de Secado Rápido al agua Brillante.

Superficies nuevas de hierro o acero : Aplicar previamente fondo multipropósito al agua tersuave. dejar secar. Aplicar una primera mano al 20% de agua. Concluir con 2 a 3 manos de Esmalte de Secado Rápido al agua Brillante.

Superficies pintadas : Lijar la superficie anterior de manera de obtener un sustrato sin brillo y

homogéneo. limpiar el polvillo del lijado y aplicar una primera mano al 20% de agua. Concluir con 2 a 3 manos de Esmalte de Secado Rápido al agua Brillante. Si se desea entonar el esmalte acuoso emplear Entonador Universal Tersuave hasta 15 cc. por litro o por intermezcla de los colores preparados. El producto presenta una excelente adherencia sobre superficies como aluminio laminado, chapa galvanizada y aluminizada, hierro nuevo o envejecido sin presencia de óxido, madera, etc; sin la necesidad de fondos previos. En estos casos se deberá reforzar la cantidad de manos del esmalte para lograr una protección tipo efecto barrera. La performance estará en relación al incremento del número de manos aplicadas.

Dilución : Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta con un máximo del 10% en volumen.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete o equipo airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA