

LAVABLE INTERIORES EGGSHELL



Tipo de vehículo : Acrílico - Estireno

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1.35 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 96 ± 2

Contenido de sólidos : Por peso 50 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 2

Lavabilidad por abrasion tester iram : 12000 pasadas de cepillo(medio jabón abrasivo)

Lavabilidad por abrasion tester iram : 100.000 pasadas de cepillo(medio agua)

Color : Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm³ por litro). también disponible en el sistema tintométrico tersuave color system.

Brillo : Mate (eggshell)

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 16 m² por litro y por mano

Fondos recomendados : Fijador sellador concentrado tersuave - imprimación fijadora al agua tersuave - fijador al aguarrás tersuave

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Lavable Revestimiento Estirenado para Interiores está formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una alta resistencia al frote por lavabilidad - sin aureolas -, poder cubritivo sin igual, bajo nivel de salpicado y facilidad de aplicación. La lavabilidad es una condición

que este producto rescata, garantizando la sencilla remoción de manchas rebeldes y de difícil eliminación, a través de la cuidada selección de sus componentes, siendo especialmente indicado para el pintado de cuartos de niños, cocinas, pasillos y áreas de alto tránsito. USOS: Se aplica en interiores, sobre superficies de mampostería, ladrillos, revoque, hormigón visto, yeso, etc. sobre los que se haya aplicado el fondo adecuado. Su lavabilidad lo hace especialmente recomendado para cuartos de niños, pasillos, cocinas y áreas de alto tránsito.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcoholica de fenolftaleína. si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. aplicar fijador sellador concentrado o imprimación fijadora al agua tersuave. sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarrás tersuave. si fuera necesario, reparar imperfecciones con enduído exterior-interior tersuave. aplicar dos manos de lavable interiores con dilución máxima del 10 %. sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. en el caso de pintura con manchas viejas de humedad, oxidación por migración de estructuras, aplicar una mano de fijador al aguarrás o fondo blanco. si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en volumen.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA