

## FICHA TÉCNICA

# LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR MATE



**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :**  $1.35 \pm 0.02$  kg/l VISCOSIDAD  $90 \pm 2$

**Contenido de sólidos :** Por peso  $47 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c Máxima 35° C

**Temperatura de servicio :** Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C

**Número de manos sugeridas :** 2

**Colores :** Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro de esmalte). también disponible en el sistema tintométrico tersuave hay color

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Presentaciones :** 1, 4, 10 y 24 litros

**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :**  $1.34 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad :**  $90 \pm 2$

**Contenido de sólidos :** Por peso  $42 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c Máxima 35° C

**Temperatura de servicio :** Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C

**Número de manos sugeridas :** 2

**Colores :** Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 37,5 cm<sup>3</sup> por litro de

esmalte). también disponible en el sistema tintométrico tersuave hay color

**Brillo** : Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Presentaciones** : 1, 4, 10 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

El látex acrílico para exteriores tersuave es un producto de alta calidad, máxima blancura y excelente poder cubritivo. su composición, a través de emulsiones de moderna tecnología, sus pigmentos y aditivos cuidadosamente seleccionados, le confieren gran durabilidad sumado a la excelente resistencia a la abrasión, al lavado y a la formación de hongos.

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo y partes flojas. Sobre superficies nuevas alisadas de revoque, deberá verificarse que se encuentren totalmente secas y luego tratarlas con una solución de ácido Muriático al 10% en agua. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al 10%. En ambos tratamientos lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 48 hs. antes de pintar. Si existieran rajaduras, grietas o fisuras, es conveniente la aplicación de Tersiflex Multipropósito Tersuave Su Seguro Sellador. Sobre superficies pulverulentas o entizadas aplicar Fijador al Aguarrás. En los casos de superficies muy absorbentes o de absorción desapareja, aplicar Fijador Concentrado al Agua diluido convenientemente. Si existieran imperfecciones menores, repararlas con Enduido Exterior Tersuave aplicado en capas finas. Aplicar el Fijador seleccionado sobre aquellas áreas enduidas, una vez lijadas, con el objeto de nivelar la absorción de la superficie. Pintar 2 manos de Látex Acrílico Exterior con un secado de 4 hs. entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de agua. Para ampliar la gama de colores utilizar Entonador Universal Tersuave, teniendo en cuenta de no sobrepasar 30 cc. por litro de producto. Su aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete. En caso de ser necesario diluir, usar agua, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen.

**Recomendaciones** : Cuando no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas, antes de pintar, pueden presentarse manchas, producto de la redisolución de componentes solubles en agua durante las primeras 24 a 48 horas de haberse pintado. resulta más notorio en colores intensos. por ello es recomendable no pintar cuando las condiciones ambientales superen el 85% de hra y si se prevén lluvias en las próximas 24 horas. asimismo si el producto entra en contacto con agua pluvial o humedad dentro de ese lapso y se mancha, se deberá proceder de la siguiente manera: Frotar la superficie afectada con cepillo suave, agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar. Aplicar Esmalte Sintético Mate o Satinado Tersuave. Dejar secar, lijar y concluir el pintado con Látex Acrílico para Exteriores del color elegido.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, partes flojas y otros contaminantes. Aplicar previamente, Fijador Sellador Concentrado o Imprimación Fijadora al Agua Tersuave diluidos convenientemente. En casos de superficies de cierta antigüedad en exterior, emplear Fijador al Aguarrás Tersuave. Si fuera necesario, reparar las imperfecciones con Enduido Plástico Exterior o Interior Tersuave. Aplicar dos manos del producto diluido al 10% de agua como máximo, dejando transcurrir de 4 a 6 horas entre manos. Para ampliar la gama de colores, utilizar Entonador Universal Tersuave hasta un máximo de 30 cc por litro de producto o a través de nuestro sis

**Recomendaciones** : Cuando no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas, antes de pintar, durante e inmediatamente después del pintado, pueden presentarse manchas, producto de la redisolución de componentes solubles en agua durante las primeras 2 semanas. resulta más notorio en colores intensos. por ello es recomendable no pintar cuando las condiciones ambientales superen el 85% de hra y si se preven lluvias en las próximas 24 horas, ni con la superficie húmeda. asimismo si el producto entra en contacto con agua pluvial o humedad dentro de ese lapso y se mancha, se deberá

proceder de la siguiente manera: frotar la superficie afectada con cepillo suave, agua y detergente neutro. enjuagar y dejar secar. aplicar esmalte sintético mate o satinado tersuave. dejar secar, lijar y concluir el pintado con látex acrílico exterior-interior antihongo tersuave del color elegido.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA