

TERSIDRYL LADRILLOS Y PIEDRAS CON PELICULA SEMIMATE



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.04 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : 12" +/- 2 "

Contenido de sólidos : Por peso 37.6 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Repintado 2 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Color : Incoloro (seco), blanquizco (líquido)

Brillo : Semimate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 10 a 16 m2 por litro y por mano dependiendo de la absorción de la superficie involucrada.

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante de base acuosa que impide el ingreso de agua a la superficie logrando protección y realzando el aspecto natural del sustrato a través de su brillo semimate.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si la superficie presenta manchas debidas a migración de sales, debe realizarse un tratamiento con solución de ácido muriático al 10 % en agua, seguido por un enjuague con abundante agua y dejar secar durante 48 horas antes de aplicar Tersidryl. Aplicar 2 a 3 manos dejando secar 2 horas entre ellas. Si hay presencia de hongos, moho o verdín, tratar con una solución de agua lavandina al 10 % y enjuagar con agua. dejar secar durante 48 horas antes de aplicar Tersidryl. No se recomienda aplicar tersidryl si se prevén lluvias en las siguientes 24 horas.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga en relación a la absorción y al tipo de método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Diluir la primera mano en partes iguales con agua, y las siguientes sin diluir o con un máximo del 30%, dependiendo de la absorción de la superficie.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, soplete o pulverizador.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA