

## HIDROFUGA MATE



**No. de componentes :** 1

**Contenido de sólidos (pintura preparada) :** Por volumen 25%

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c máxima 35° c

**Color :** Blanco

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento teórico :** 8 m2 por litro y por mano

**Diluyente y limpieza :** Agua

**Presentación :** Bolsa de 4 kg

## DESCRIPCIÓN

La pintura al agua hidrófuga antihongo tersuave es un producto tradicional que se emplea para el pintado de superficies exteriores e interiores.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie:** La superficie debe encontrarse limpia, seca, exenta de polvo, grasas, moho, verdín u otros agentes contaminantes. Si se observa la presencia de hongos, moho o verdín lavar con una solución de agua lavandina al 10%. para lograr una ideal humectación del mortero es conveniente prepararlo con 24 horas de anticipación. Mezclar el contenido del envase con 10 litros de agua en un recipiente adecuado. Si se aplica sobre superficies muy absorbentes emplear 11 litros por cada bolsa de 4 kilos. Para preparaciones menores mantener la relación de dilución. Se recomienda verter el agua sobre la cal. Para mejorar la adherencia y elasticidad es recomendable agregar a la mezcla 1 a 2 sachets de 250 cc. de Latizador Tersuave por cada bolsa de 4 kilos. No aplicar si se prevén lluvias en las próximas 24 hs.

**Dilución:** 10 a 11 litros de agua por cada bolsa de 4 kg de pintura hidrófuga según la absorción de la superficie.

**Métodos de aplicación:** Puede aplicarse a pinceleta , brocha o pulverizadores.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA